

Prince Color® FM-S

Neutrálna silikónová tesniaca hmota

Rozsah použitia

- Na vnútorné a vonkajšie použitie.
- Na vytváranie pružných stykov a spojov rôznych stavebných materiálov.
- Príklady spojov: okenný rám – murivo (omietka), dlažba – obklad (sokel), roh obklad – obklad, dlažba – vpust atď.

Vlastnosti

- Mrazuvzdorná, odolná proti vode, poveternostným vplyvom, UV žiareniu, odolná voči plesniam.
- Takmer bez zápachu, nepretierateľná.
- Univerzálna.
- Vysoká príľnavosť na rôzne stavebné materiály, bez použitia penetrácie.

Príprava podkladu

- Podklad musí byť, únosný, čistý, suchý, bez prachu, bez olejov a mastnoty. Veľmi savé podklady je potrebné ošetriť penetráciou Prince Color® Multigrund PGM.

Dôležité upozornenia

- Nie je vhodná na použitie do akvárií a bazénov, na materiály PMMA, PE, PP, PTFE, na podklady na báze kaučuku a na živé podklady.
- Nepoužívať na materiály, ktoré môžu vylučovať oleje, na plastifikátory a riedidlá.
- Čistenie – ihneď technickým benzínom.

Bezpečnostné pokyny

- Silikónová zmes môže dráždiť pokožku, oči, sliznice.
- Nebezpečie senzibilizácie pri styku s pokožkou.
- Pri práci zabrániť styku s pokožkou a očami.
- Nevdychovať. Pri práci nejesť a nepiť.
- Uchovávať mimo dosahu detí.
- Nosiť vhodný pracovný odev a pracovné rukavice.

Balenie a skladovanie

- 310 ml plastová kartuša, 12 ks v papierovom kartóne.
- Skladovateľnosť v suchom sklade max. 12 mesiacov od dátumu výroby.

Likvidácia odpadu

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení.
- Zabrániť úniku produktu do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Technické údaje

Materiálová báza	neutrálny silikón
Hustota	cca 1,5 kg/dm ³
Farebné odtiene	transparentná, biela, sivá, bahama, svetlosivá, cement. sivá, béžová, staroružová, svetlomodrá, antracit, karamel, svetlohnedá, svetlozelená, jazmín, magnólia, melba, tmavohnedá, tmavozelená, tmavomodrá, žltá, červená
Teplotná odolnosť	-40 °C až +100 °C
Teplota spracovania/teplota podkladu	+5 °C až +40 °C
Doba vytvorenia nelepivej povrchovej vrstvy*	cca 5 - 15 min.
Min./max. šírka škáry	4 mm/25 mm
Výdatnosť z 310 ml	9,7 m pre škáru 4 x 8 mm
Spotreba podľa šírky, hĺbky a dĺžky škáry	dĺžka škáry [m] = 310 / šírka [mm] x hĺbka [mm]

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
T 0918 444 918
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trbošín
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Ziar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2010

Novým vydaním stráca staré platnosť.