

Prince Color® Multi Top FA

Akrylátová fasádna farba určená na nátery starých a nových fasád

Rozsah použitia

- Na vonkajšie a vnútorné použitie.
- Je súčasťou certifikovaných zateplovacích systémov MultiTherm®.
- Na zhotovenie náterov na hladkých, štruktúrovaných a zdrsnených omietkach a betónových povrchoch.

Vlastnosti produktu

- Ľahká spracovateľnosť.
- Výborné krytie a rozštiepatelnosť.
- Vysoko príľnavá, oderuvzdorná a stálofarebná.
- Difúzna.
- Alkalicky stála.
- Odolná proti poveternostným vplyvom a silným dažďom.
- Tónovateľná až v 12 000 farebných odtieňoch.

Príprava podkladu

- Dostatočne vyzretý, so zvyškovou vlhkosťou max. 4% (hmotnostne).
- Suchý, nosný, pevný - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých náterov a prachových častíc.
- Podklad ošetriť penetráciou Prince Color® Multigrund PGM, riedenie v pomere max. 1:1 vodou.
- Veľmi savé podklady sa penetrujú penetráciou Prince Color® Multigrund PGM, pokiaľ majú - nesmie vzniknúť lesklý povrch.
- Dodržiavať štandardné riedenie a následné technologické pauzy pre schnutie.
- Farba nerieši prekrytie trhlín. V podklade viditeľné praskliny je nutné pretmeliť.

Podklad	Príprava	Penetrácia
Nové omietky	Vid' „Príprava podkladu“	Prince Color® Multigrund PGM
Staré omietky	Miesta opravené novou omietkou nechať dostatočne preschnúť.	Prince Color® Multigrund PGM
Tehlové-pohľadové murivo (pálená tehla), starý a nový betón, vápenno-pieskovcové tehly, cementotriekové dosky	Vo vonkajšom prostredí sú pre nátery vhodné len mrazuvzdorné tehly bez cudzích prímies (piesok, ílové hrudky). Murivo musí byť perfektne vyškárované a suché. Príp. solné flaky nasucho vykefovať alebo odborným spôsobom odstrániť.	Prince Color® Multigrund PGM

Podklad	Príprava	Penetrácia
Staré súdržné omietky na báze umelej živice	Vid' „Príprava podkladu“.	Prince Color® Multigrund PGM
Staré nátery vápennými a minerálnymi farbami (vrstvy)	Mechanicky poriadne odstrániť a miesta zbaviť prachu.	Prince Color® Multigrund PGM

Spracovanie

- Farba sa nanáša bežným maliarskym náradím, štetkou, valčekom, príp. nástrekom elektrickou vzduchovou pištoľou alebo zariadením Airless - tlak, striekanie.
- Prvý základný náter sa nariadi pridaním max. 15% čistej vody a riadne sa premieša.
- Druhý krycí náter sa nariadi max. 5% čistej vody a riadne sa premieša.
- Doporučuje sa technologická prestávka medzi 1. a 2. náterom: 4-5 hodín (pri 20 °C).
- Pred natieraním sa dôkladne zakryjú všetky okolité nenatierané plochy. V prípade zatečenia farby sa miesto ihneď opláchnie čistou vodou.

Poznámka:

Tento výrobok sa môže použiť ako súčasť systému (zostavy) ETICS MultiTherm®. V takom prípade bude aplikácia výrobku v súlade s aktuálnou verziou technologického predpisu fasádnych zateplovacích systémov (zostáv) ETICS MultiTherm®. Pre systémy (zostavy) MultiTherm® NEO, MultiTherm® P, MultiTherm® M-D, MultiTherm® M-L platia nasledujúce označenia CE:

 1020 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Majovu 1244 537 01 Chrušim IČ: 49286242 08 1020 - CPD - 010022534 ETA - 09/0049 MultiTherm® NEO Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém z expandovaného polystyrénu s omietkou ETAG 004	 1301 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Majovu 1244 537 01 Chrušim IČ: 49286242 08 1301 - CPD - 0335 ETA - 07/0358 MultiTherm® P Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém z expandovaného polystyrénu s omietkou ETAG 004
 1020 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Majovu 1244 537 01 Chrušim IČ: 49286242 08 1020 - CPD - 010022532 ETA - 09/0050 MultiTherm® M-D Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s doskami z minerálnej vlny a s omietkou ETAG 004	 1020 BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Majovu 1244 537 01 Chrušim IČ: 49286242 08 1020 - CPD - 010022530 ETA - 08/0048 MultiTherm® M-L Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém s lamelami z minerálnej vlny a s omietkou ETAG 004

Technické údaje

Zloženie	akryl-polymérová disperzia
Hustota/Špecifická hmotnosť	štandard: 1,60 kg/dm ³ mix BASF: 1,63 kg/dm ³
Teplota spracovania/teplota podkladu	+5 °C až +20 °C
Farebné tónovanie	v systéme tónovania BASF, NCS, RAL
Spotreba pri 2 náteroch**	cca 0,25 l/m ²
Výdatnosť pri 2 náteroch**	cca 4 m ² / 1 liter
Riedenie	vodou 1. náter max. 15 % čistej vody 2. náter max. 5 % čistej vody
Doby schnutia (+20 °C, 65 % rel. vlhkosť vzduchu)* - nanášanie ďalších vrstiev po: - konečné vytvrdnutie po:	cca 4-5 hodínach cca 3 dňoch

* Vyššie teploty a nižšie vlhkosti skracujú, nižšie teploty a vyššie vlhkosti predlžujú uvedené doby.

** Závisí od štruktúry a savosti podkladu.

Dôležité upozornenia

- Maliarske práce nevykonávať pri teplote: pod +5 °C a nad +20 °C.
- Pri natieraní veľkých plôch sa vyvarovať dlhých prestávok, aby nedošlo k vytvoreniu pruhov.
- Je dôležité, aby bolo nariadené a namiešané dostatočné množstvo farby na kompletný náter.
- Náradie ihneď po ukončení prác dôkladne umyť vodou.
- Na zmenu farebného odtieňa a štruktúry povrchu z dôvodu poveternostných vplyvov a vplyvom životného prostredia nemožno uplatňovať záruku. Technická funkčnosť je zaručená.
- Pri nepriaznivých podmienkach (napr. zatienená stena prípadne blízkosť porastov) nemožno vylúčiť tvorbu mikroorganizmov, napr. rias na povrchu, čo nie je dôvod na reklamáciu.
- Použitie produktu v kontaktných zatepľovacích systémoch doporučujeme vo farebných odtieňoch s indexom svetlosti HBW ≥ 30.

Bezpečnostné pokyny

- Disperzia môže dráždiť pokožku, oči a sliznicu.
- Pri práci zabrániť kontaktu s pokožkou a očami.
- Nevdychovať. Pri práci nejest' a nepiť.
- Nenechávať zaschnúť na pokožke (nebezpečenstvo senzibilizácie).
- Pri striekaní chrániť oči.
- Po zasiahnutí vypláchnuť postihnuté miesto vodou.
- Používať ochranný odev a ochranné rukavice.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

Balenie a skladovanie

- Balenie: 0,75 l plechovka, 3 l, 12,5 l PVC vedro
- Skladovateľnosť: v suchom a chladnom prostredí, pri teplote od +5 °C do +25 °C, 12 mesiacov od dátumu výroby.

Likvidácia odpadu

- Prípravok odstraňovať v súlade so zákonom o odpadoch v platnom znení, kód odpadu: 08 02 03, kat. „O“.
- Kontaminovaný obal - po dôkladnom vyčistení je možné ho znova použiť, inak ako plastový obal, kód obalu: 15 01 02, kat. „O“.
- Pri styku s vodou zabrániť úniku produktu do vodných tokov a kanalizácie.

Technická podpora

Príslušný technický pracovník firmy BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

BASF Slovensko spol. s r.o.

Divízia Stavebné hmoty, Žilina
T: 041/76 314 83, T: 0918 888 918
F: 041/72 345 92

E-mail: info.sk@basf.com

Zákaznícky servis:

T: 041/72 345 91
F: 041/72 345 92
E-mail: objednavky.sk@basf.com
Internet: www.basf-sh.sk
www.fasadnestudio.sk

Technicko - poradenský servis

T 0918 111 918 Bratislava I.- V, Senec
T 0918 444 918
T 0903 400 851 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
T 0918 444 918
T 0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
T 0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Trbošín
T 0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice
T 0905 209 208 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany
T 0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
T 0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa
T 0903 847 822 Košice I.-IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov
T 0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi rozdielne. V našich výrobných listoch sú uvedené len všeobecné pokyny na spracovanie, zodpovedajúce súčasným znalostiam. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo. Poradenstvo a doporučenia sú vykonávané v rámci predzmluvných/zmluvných vedľajších povinností. Platia naše obchodné a dodacie podmienky.

Aktuálne informácie o produktoch sú dostupné na www.basf-sh.sk

Vydané: Október 2011

Novým vydaním stráca staré platnosť.